

LIONSOFT SN-225

产品描述：

中度氧化的重亚硫酸化牛蹄油与中性油混合物。

产品性能：

外观：	琥珀色液体
有效物含量：	65% (±2)
离子性：	阴离子
密度 (磅/加仑):	8.0 (±0.2)
pH (10%溶液):	6.0-8.0
储存稳定性：	室温下，12 个月 最佳储存温度为 15°C-30°C。
凝固/融化稳定性：	对低温不敏感 使用前加热到温度 25°C-35°C 并充分混合至均匀
耐光性：	很好
耐热性：	很好
耐电解质性能：	很好

应用：

LIONSOFT SN-220 通常用于制作软革，如家具革、服装革、包袋革、纳帕革、运动鞋面革以及鹿皮。

- 优异的渗透性。
- 良好的稳定性，铬复鞣以及硬水环境下都稳定。
- 赋予成革优异的抗张强度。
- 有助于提高其它加脂剂的渗透及柔软效果。
- 优异的耐光性、耐热性。
- 赋予成革丰满圆润感。

应用说明：

以削匀蓝革重量计算。

预加脂	1-2%Lionsoft SN-225 于中和
复鞣	1-2% Lionsoft SN-225 于铬复鞣 2-4% Lionsoft SN-225 于植复鞣
摔纹革	8-12% Lionsoft SN-225
家具革	10-14% Lionsoft SN-225
全粒面纳帕革	6-8% Lionsoft SN-225 和 4-6%Lionol AF-15
绵羊、山羊、小牛革	2-4% Lionsoft SN-225 和 4-6% Lionol AF-15
白色运动鞋革	8-12% Lionsoft SN-225
鹿皮革	6-16% Lionsoft SN-225