

LIONCAT 49

产品成分:

天然及石油材料制成的阳离子表面填充蜡。

技术指标:

外观	白色膏状
有效物含量	50% (±2)
离子性	阳离子
密度 (磅/加仑)	7.8 (±0.2)
pH (10% 溶液)	4.0 – 5.0
储存稳定性	室温下, 1 年。 最佳储存温度为 15°C -30°C。
凝固/融化稳定性	对低温敏感。要求储藏温度不低于 5°C。
耐光性	好
耐电解质性能	好
乳化性	使用前乳化。 易溶于热水。 与热水以 1:1 均匀混合至均匀。 30°C -60°C 时, 与水以 1:4 进行乳化。

主要性能:

Lioncat 49 通常用做表面油, 以获得丰富且具有蜡感的表面手感。在干燥中也作为离板剂使用。用量增大, 可作为填充蜡而用于变色革及半加脂革的生产。

- 赋予皮面蜡感。
- 优异的离板性能。
- 增大浓度用于多脂革的生产。

应用说明:

以削匀蓝革重量计算

表面油

1.0%-2.0%，于工序结束前。

离板剂

2.0% - 4.0%，于工序结束前。

摔软碎石纹革

1.0% - 2.0% Lioncat 49

家具革

1.0% - 2.0% Lioncat 49

全粒面纳帕革

0.5% - 2.0% Lioncat 49

绵羊、山羊、小牛革

1.0% - 2.0% Lioncat 49

鹿皮手套革

1.0% - 2.0% Lioncat 49
以坯革重计