

## LIONCAT SG-3

### 产品成分:

阳离子产品，主要成分是蜡和天然油脂的混合物。

### 技术指标:

外观	浅棕色膏状物
有效物含量	50% ( $\pm 2$ )
电荷	阳离子
密度 (磅/加仑)	7.2 ( $\pm 0.2$ )
pH (10% 溶液)	4.0 – 5.0
储存稳定性	室温下，1 年。 最佳储存温度为 15°C -30°C。
凝固/融化稳定性	对低温敏感。
耐光性	较好
耐电解质性能	好
乳化性	60°C -70°C 时，以 1:4 乳化。 加入转鼓前充分混合。

### 主要性能:

Lioncat SG-3 是一支阳离子填充蜡及/或表面油，可单独用于皮坯出鼓前，以获得表面蜡感。也可作为离板剂用于贴板或真空干燥过程。增大用量可作为填充蜡而用于制作贴板干燥或真空干燥的全粒面及修面多脂或半加脂革。

- 光滑、蜡感表面手感。
- 优异的粒面填充性。
- 优异的填充材料，使用方便，无须熔化。

The Supplier makes no warranty of any kind, expressed or implied, concerning this product or its use. The user assumes all risk of use or handling, regardless of whether the same is in accordance with the direction or suggestion of the supplier.

应用说明:

以削匀蓝革重量计算  
表面油

工序结束前换液并加入 2-4% Lioncat SG-3,  
转 10 – 15’。

多脂革

工序结束前换液并加入 6-8% Lioncat SG-3,  
转 30 – 45’。

半加脂靴用或鞋面革

3 – 4% Lionol SC-L-35, 转 30’。

变色革

换液, 加 5-6% Lioncat SG-3, 转 30’。

加 3 – 4% Lionol SC-L-35, 转 30’。

换液, 加 8 - 10% Lioncat SG-3, 转 30’。