

LIONFIX 791

产品成分:

四元聚酰胺固定剂，用于阴离子染料的固定。

技术指标:

外观	浅黄色液体
有效物含量	38 - 40%
电荷	阳离子
密度(磅/加仑)	8.0 (± 0.2)
pH (10% 溶液)	7.0 - 9.0
储存稳定性	室温下，1 年。 最佳储存温度为 15°C -30°C。
凝固/融化稳定性	对低温不敏感。 若发生凝固，使用前加热到 25°C -30°C，并充分混合至均匀。
耐光性	好
耐电解质性能	好
乳化性	使用前乳化。 易溶于热水。 40°C -60°C 时，与水以 1:4 进行乳 化。

主要性能:

Lionfix 791 是一支阳离子、近乎透明无色且低粘度的液体。用于阴离子染料、加脂剂、复鞣剂的中间及最后固定。

经 Lionfix 791 处理的革，各种耐湿性能得到提高(尤其是耐水洗及透汽性)。

由于对染料的中间固定，色调会显得更深。

Lionfix 791 可与非离子及阳离子产品一同使用。

The Supplier makes no warranty of any kind, expressed or implied, concerning this product or its use. The user assumes all risk of use or handling, regardless of whether the same is in accordance with the direction or suggestion of the supplier.

应用说明:

以削匀蓝革重量计算

中间固定时, Lionfix 791 用量为 0.3 - 0.6% (削匀革重计), 或 1.0 - 2.0% (干皮重量)。在二次染色前, 换液之后加入 Lionfix 791 (若不换液, 则要求浴液干净), 温度为 100 - 130F, 转 15-20 分钟。

最后固定时, Lionfix 791 用量为 0.5 - 1.0% (削匀革重计), 或 1.0 - 1.5% (干皮重量), 换液后加入, 温度为 100F, 转 20-30 分钟。

为使 Lionfix 791 能更均匀地分散, 稀释比应为 1:10。

由于 Lionfixn 791 是一个强阳离子产品, 在与阴离子染料、加脂剂、复鞣剂一同使用时, 可能发生沉淀, 因此固定时最好能够换液。