

LIONTAN 28

产品成分:

酸性酚类合成鞣剂，自由甲醛含量低。

技术指标:

外观	黄色液体
有效物含量	50% (± 2)
电荷	阴离子
密度(磅/加仑)	8.0 (± 0.2)
pH (10% 溶液)	7.0 – 9.0
储存稳定性	室温下，1 年。 最佳储存温度为 15°C -30°C。
凝固/融化稳定性	对低温不敏感。 若发生凝固，使用前加热到 25°C -30°C，并充分混合至均匀。
耐光性	好
耐电解质性能	好
乳化性	使用前乳化。 易溶于热水。 40°C -60°C 时，与水以 1:4 进行乳 化。

主要性能:

经 Liontan 28 处理的革丰满柔软，且染色中染料的渗透性和匀染性都得到提高。Liontan 28 可单独使用，也可配合铬鞣剂或植鞣剂一同使用。增大 Liontan 28 的用量会使成革更加柔软和丰满。

- 优异的柔软度和丰满度。
- 颜色清晰明亮。
- 密度低。
- 摔软性优异。

The Supplier makes no warranty of any kind, expressed or implied, concerning this product or its use. The user assumes all risk of use or handling, regardless of whether the same is in accordance with the direction or suggestion of the supplier.

应用说明:

以削匀蓝革重量计算。

中和

2 -3% Liontan 28, 粒面填充好, 极小限度的漂白。

铬复鞣

2 -3% Liontan 28, 提高紧实度、柔软度和丰满度。

复鞣

5-16% Liontan 28, 优异的丰满度和柔软度。

摔软碎石粒纹革, 花纹均匀

中和 pH 6.5 或更高。

8-16% Liontan 28, 于复鞣。