

tannincorp.com

LIONCAT 49

产品成分:

阳离子表面油的蜡混合由自然和石油产品为基础制成。

技术指标:

外观	白色膏状
有效物含量	50% (±2)
电荷性	阳离子
密度 (磅/加仑):	7.5 (±0.2)
PH值 (10%溶液):	4.0-5.0
储存稳定性	室温下一年 最佳储存温度范围是15°C-30°C
凝固/融化稳定性:	对低温敏感。要求储藏温度不低于5°C
耐光性:	好
电解质稳定性:	好
乳化性	使用前乳化 易溶于温水 与热水以1:1均匀混合。 30°C-60°C时, 与水以1:4进行乳化

主要性能:

Lioncat 49通常用做表面油, 以获得丰富而具有蜡感的表面手感。在干燥中也作为离板剂使用。用量较大时可作为填料蜡来制作及半填充皮革。

- 使皮革表面有一种柔软的感觉。
- 在干燥中优异的离板性能。
- 在高浓度中开发皮革填充。

应用说明:

以削匀蓝革重计, 推荐用量为4%-8%



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com