

Tannin™ Has It.

LIONFIX-791

tannincorp.com

产品成分:

四元聚酰胺固定剂，用于阴离子染料的固定。

技术指标:

外观	浅黄色液体
有效物含量	38-40%
电荷	阴离子
密度（磅/加仑）	8.0（±0.2）
pH（10% 溶液）	7.0-9.0
储存稳定性	室温下，1年 最佳储存温度为15℃-30℃
凝固/融化稳定性	对低温不敏感 若发生凝固，使用前加热到25℃ -30℃，并充分混合至均匀。
耐光性	好
耐电解质性能	好
乳化性	使用前乳化。 易溶于热水。 40℃-60℃时，与水以1:4进行乳化。

主要性能:

Lionfix-791是一支阳离子、近乎透明无色且低粘度的液体。用于阴离子染料、加脂剂、复鞣剂的中间及最后固定。

经Lionfix-791处理的革，各种耐湿性能得到提高（尤其是耐水洗及透汽性）。

由于对染料的中间固定，色调会显得更深。

Lionfix-791可与非离子及阳离子产品一同使用。

中间固定时，Lionfix 791用量为0.3-0.6%（削匀蓝革重计），或1.0-2.0%（干皮重量）。在二次染色前，换液之后加入Lionfix791（若不换液，则要求浴液干净。），温度为100-130F，转15-20分钟。

最后固定时，Lionfix791用量为0.5-1.0%（削匀蓝革重计），或1.0-1.5%（干皮重量），换液后加入，温度为100F，转20-30分钟。

为使Lionfix 791能更均匀地分散，稀释比应为1:10。



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com