

# Tannin™ Has It.

LIONFIX 791

tannincorp.com

## COMPOSICIÓN

Agente fijador a base de una poliamida cuaternaria para colorantes aniónicos.

## ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido ámbar claro
Actividad	38-40%
Carga	Aniónico
Densidad (Lb. /Gal)	8.0 ( $\pm 0.2$ )
pH (10% Solución)	7.0-9.0
Estabilidad al almacenamiento	De un año a temperatura ambiente, temperatura optima de almacenaje entre 15°C y 30°C.
Congelación/Descongelación	No sensible al congelamiento, de congelarse calentar a 25°C hasta 30°C, mezclar bien para tener una mezcla homogénea
Solidez a la luz	Buena
Estabilidad a los electrolitos	Buena
Emulsión	Mezclar antes de usarse. Fácilmente soluble en el agua caliente. Emulsione a 1:4 a 40° C hasta 60°C.

## PROPIEDADES IMPORTANTES

**LIONFIX 791** es un líquido catiónico, casi transparente e incoloro de baja viscosidad. Se debe utilizar para la fijación intermedia y finales de los colorantes aniónicos, engrases y agentes de recubrimiento.

El uso de propiedades húmedas con **LIONFIX 791** (en especial contra el lavado y transpiración) son mejoradas.

Con la fijación intermedia entre tejidos el color resaltara. No hay ningún problema en combinar **LIONFIX 791** con productos no iónicos y/o productos catiónicos.

## APLICACIONES

Para la fijación intermedia use 0.3 -0.6% de **LIONFIX 791** sobre peso rebajado, de 1.0-2.0% sobre peso seco. **LIONFIX 791** debe añadirse antes de la adición del segundo colorante en una nueva flota, o en una flota agotada a 100-130°F. El tiempo de rodado debe ser de 15-20 minutos. Para la fijación final, se añadirán 0.5 a 1.0% **LIONFIX 791** basado en peso rebajado o 1.0-1.5% sobre peso seco en una nueva flota a 100°F. El tiempo de rodado debe ser 20-30 minutos. Para una mejor distribución de **LIONFIX 791**, el producto debe ser diluido de 1:10.



Tannin Corporation  
65 Walnut Street  
Peabody, MA 01960, USA  
Phone: +1.978.532.4010  
Fax: +1.978.532.5536  
[sales@tannincorp.com](mailto:sales@tannincorp.com)

Tannin Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. San Crispín 130  
Fracc. Ind. San Crispín  
Leon, Gto. 37527, Mexico  
teléfono: +52.477.770.9499  
[tanninmex@terra.com.mx](mailto:tanninmex@terra.com.mx)