

# Tannin™ Has It.

## LIONOL MA-50

tannincorp.com

### 产品成分:

硫酸化天然油与羊毛脂油的混合物。

### 技术指标:

外观	琥珀色液体
有效物含量	50% (±2)
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	7.8 (±0.2)
pH (10% 溶液)	6.0-8.0
储存稳定性	室温下, 1年 最佳储存温度为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对低温不敏感 若发生凝固, 使用前加热到25°C-30°C, 并充分混合至均匀。
耐光性	好
耐电解质性能	较好
乳化性	使用前乳化。 易溶于温水。 50°C-60°C时, 与水以1:6乳化。

### 主要性能:

Lionol MA-50通常用于制造鞋面革、服装革以及二层鞋面绒面革。也可用作初顶油。

- 与其它加脂剂一起使用, 会有优异的柔软性。
- 赋予皮革优异的抗张强度。
- 减少吸水性。
- 低湿度条件下有优异的柔软性。

### 应用说明:

以削匀蓝革重计, 建议用量为2%-6%



Tannin Corporation  
65 Walnut Street  
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010  
Fax: +1 978 532-5536  
sales@tannincorp.com