

Tannin™ Has It.

LIONPROOF SP-1

tannincorp.com

LIONPROOF SP-1

产品成分:

硅树脂/聚合物乳液，用于防水革生产。为得到最佳效果，应用中应以金属盐固定。

技术指标:

外观	白色液体/膏状物
有效物含量	45%-55%
电荷	阴离子
密度（磅/加仑）	7.5-8.5
pH（10% 溶液）	8.0-9.0
储存稳定性	室温下，1年 最佳储存温度为15℃-30℃
凝固/融化稳定性	对低温敏感 储藏温度不低于5℃
耐光性	好
耐电解质性能	较好
乳化性	使用前乳化。 易溶于热水。 与热水以1:1混合至均匀，再与30℃-60℃的水以1:4进行乳化。

主要性能:

Lionproof SP-1是一只有良好疏水性的独立防水产品，可以提高皮革柔软度及防水性的动态曲折次数>60,000曲折。

- 用于铬鞣革的防水加脂剂。
- 赋予皮革高动态防水曲折指数。
- 赋予皮革低吸水性。
- 可用于染色革或白色革。
- 作为表面油使用可提高皮革表面的抗水性。

应用说明:

以削匀蓝革重计，建议用量为4%-12%。



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com