

Tannin™ Has It.

LIONSOFT SN-230

tannincorp.com

COMPOSICIÓN

Aceite de pata de buey bisulfitado.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido ámbar
Actividad	65% (± 2)
Carga	Aniónico
Densidad (Lb. /Gal)	8.0 (± 0.2)
pH (10% Solución)	6.0-8.0
Estabilidad al almacenamiento	De un año a temperatura ambiente, temperatura óptima de almacenaje entre 15°C y 30°C.
Congelación/Descongelación	No sensible al congelamiento, de congelarse calentar de 25°C a 35°C, mezclar bien para tener una mezcla homogénea.
Solidez a la luz	Buena
Solidez al calor	Muy Buena
Estabilidad a los electrolitos	Muy Buena

PROPIEDADES IMPORTANTES

LIONSOFT SN-230 se utiliza normalmente en la fabricación de pieles suaves, como tapicería, vestimenta, Napa, cuero para calzado y piel de venado.

- Un excelente aceite penetrante
- Excelente estabilidad en recurticiones al cromo y agua dura
- Ofrece una excelente resistencia al desgarre
- Ayuda a la penetración y co-producto para otros engrasantes
- Excelentes propiedades de llenura con un temple suave y firme

APLICACIONES

El uso recomendado es de 2% a 12% sobre peso rebajado.



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA
Phone: +1.978.532.4010
Fax: +1.978.532.5536
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.
Blvd. San Crispin 130
Fracc. Ind. San Crispin
Leon, Gto. 37527, Mexico
teléfono: +52.477.770.9499
tanninmex@terra.com.mx