

tannincorp.com

LIONTAN 28

产品成分:

酸性酚类合成鞣剂，甲醛含量低。

技术指标:

外观	黄色液体
有效物含量	50% (±2)
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	8.0 (±0.2)
pH (10% 溶液)	3.0-5.0
储存稳定性	室温下, 1年 最佳储存温度为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对低温不敏感 若发生凝固, 使用前加热到25°C -30°C, 并充分混合至均匀。
耐光性	好
耐电解质性能	好
乳化性	使用前乳化。 易溶于热水。 40°C-60°C时, 与水以1: 4进行乳 化。

主要性能:

经Liontan 28处理的革丰满柔软, 且染色中染料的渗透性和匀染性都得到提高。Liontan 28可单独使用, 也可配合铬鞣剂或植鞣剂一同使用。增大Liontan 28的用量会使成革更加柔软和丰满。

- 优异的柔软度和丰满度。
- 颜色清晰明亮。
- 密度低。
- 摔软性优异。

应用说明:

以削匀蓝革重计, 建议用量为2%-16%。



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com