

tannincorp.com

LIONWAX 35

产品成分:

石油蜡及油脂的混合物，可进行深色填充。

技术指标:

| | |
|----------|--------------------------|
| 外观 | 深色蜡状 |
| 有效物含量 | 100% |
| 融点 | 48-52°C |
| 电荷 | 无 |
| 密度（磅/加仑） | 6.8（±0.2） |
| 溶解性 | 不溶于水 |
| 储存稳定性 | 不确定 最佳储存温度为15°C-30°C。 |
| 凝固/融化稳定性 | 对低温不敏感。 |
| 耐光性 | 好 |
| 耐电解质性能 | 不适用 |
| 乳化性 | 不溶于水，使用前融化至70°C。 |

主要性能:

Lionwax 35是一支不溶于水的填充蜡产品，可与其它产品合用在湿填充应用中生产填充、半填充以及变色革。

- 很好的填充及坚实性
- 皮革表面不会形成油霜
- 干净明快的颜色
- 优异的变色效果
- 很好的填充性能
-

应用说明:

在50-60°C的热辊涂中，建议用量为8-16 gm/sq ft



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com