

Tannin™ Has It.

LIONWAX 35

tannincorp.com

COMPOSITION

Un compuesto oscuro a base de una mezcla de ceras de petróleo y grasas.

SPECIFICATIONS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Apariencia | Cera oscura |
| Actividad | 100% |
| Punto de derretido | 48-52 °C |
| Carga | No carga |
| Densidad (Lb. /Gal) | 6.8 (±0.2) |
| Solubilidad | Insoluble en agua. |
| Estabilidad al almacenamiento | De un año a temperatura ambiente, temperatura optima de almacenaje entre 15°C y 30°C. |
| Congelación/Descongelación | No sensible al congelamiento. |
| Resistencia a la luz | Buena |
| Emulsificación Insoluble en agua. | Derretir a 70 °C antes de usarse. |

KEY PROPERTIES

LIONWAX 35 es una cera la cual se puede usar para pieles stuffed, semi-stuffed o pieles tipo pull-up en aplicaciones en húmedo.

- Buena llenura y firmeza
- No forma repus graso en la superficie de la piel
- Colores limpios, brillante y nivelados
- Excelente efecto Pull-Up
- Buenas propiedades al esmerilado (lijado)

APPLICATIONS

8 a 16 gr/sq ft a 50-60°C en Roll Coater con temperatura.



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA
Phone: (978) 532-4010
Fax: (978) 532-5536
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.
Blvd. San Crispin 130
Fracc. Ind. San Crispin
Leon, Gto. 37527, Mexico
tanninmex@terra.com.mx