

tannincorp.com

### LIONWAX 81

#### 产品成分:

深色填充材料，矿物蜡和油脂的混合物。

#### 技术指标:

外观	深棕色蜡
有效物含量	100%
熔点	50-56°C
电荷	无
密度（磅/加仑）	6.8（±0.2）
溶解性	不溶于水
储存稳定性	最佳储存温度为15°C-30°C。
凝固/融化稳定性	对低温不敏感。
乳化性	不溶于水，必须先与加脂剂混合，再与水乳化。

#### 主要性能:

Lionwax 81是一支中度深色蜡，可配合其他产品一同使用与加脂革，半加脂革或变色效应革的加热辊涂。

- 赋予皮革良好的填充和坚实的效果
- 不会在革面形成油霜
- 颜色清晰明亮且均匀
- 优异的变色效应
- 磨革性好
- 

#### 应用说明:

- 8 - 16 gms/sq ft @ 60-80°C 加热辊涂布



Tannin Corporation  
65 Walnut Street  
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010  
Fax: +1 978 532-5536  
sales@tannincorp.com