# MARDOL 1546

tannincorp.com

## COMPOSICIÓN

Una cera cationica para top y para pieles tipo stuffing basados en componentes naturales y de petroleo.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Apariencia | Pasta Parda |
| Actividad | 60% (±2) |
| Carga | Catiotico |
| Densidad (Lb/Gal) | 7.8 (±0.2) |
| pH (solucion al 10%) | 3.0-5.0 |
| Estabilidad al almacenamiento | De un año a temperatura ambiente, almacenaje optimo 15ºC y 30ºC. |
| Congelamiento/ Descongelamiento | Sensible al congelamiento. No almacenar abajo de de 5ºC. |
| Solidez a la luz | Regular |
| Estabilidad de electrolitos | Bueno |
| Emulsión | Mezclar antes de usarse. Fácilmente soluble en agua caliente. Emulsión de 1:4 de 30º hasta 60ºC. |

## PROPIEDADES IMPORTANTES

**MARDOL 1546** se utiliza como aceite top para conseguir una superficie rica y cerosa y para lograr desmoldar la placa durante el secado. En grandes cantidades se utiliza como una cera stuffing para hacer pieles de tipo Pull-Up y semi-stuffed.

- Imparte un tacto rico ceroso a la superficie del cuero
- Excelente desmoldante de placa durante el secado
- Se obtienen cueros tipo stuffed en concentraciones altas

## APLICACIONES

El uso recomendado es de 4% a 8% sobre peso rebajado.

Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA
Phone: +1.978.532.4010
Fax: +1.978.532.5536
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.
Blvd. San Crispin 130
Fracc. Ind. San Crispin
Leon, Gto. 37527, Mexico
teléfono: +52.477.770.9499
tanninmex@terra.com.mx

El proveedor no tiene ningún tipo de garantía, expresa o implícita con respecto a este producto o uso. El usuario asume todos los riesgos de uso o manejo, independientemente de si la está de acuerdo con las instrucciones o indicaciones de que el proveedor proporciona.