MARDOL BS-084

tannincorp.com

产品成分：

中度氧化的重亚硫酸化牛蹄油。

技术指标：

外观	琥珀色液体
有效物含量	84%（±2）
电荷	阴离子
密度（磅/加仑）	8.0（±0.2）
PH（10%溶液）	6.0-8.0
储存稳定性	室温下一年 最佳储存温度范围为15℃-30℃
凝固/融化稳定性	对于低温不敏感 若发生凝固，使用前加热到25℃-30℃， 并充分混合至均匀
耐光性	好
耐电解质性能	很好
乳化性	使用前乳化 易溶于温水 30℃-60℃时，与水以1：4进行乳化

主要性能：

Mardol BS-084通常用于制作软革，如家具革、服装革、包帕革、以及鞋面革。

- 优异的渗透油，可配合其它加脂剂一同使用。
- 良好的稳定性，铬复鞣及硬水环境下都稳定。
- 赋予成革优异的抗张强度。
- 有助于提高其它加脂剂的渗透及柔软效果。
- 优异的耐热及耐光性。
- 优异的柔软性及固定性。

Tannin™ CORPORATION

LION BRAND TANNIN CORPORATION USA

Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com

供应商对任何直接或间接形式的损害不负责任，关于产品或它的用途，客戶承担所有风险和责任。