



MARDEN-WILD CORPORATION

MARDOL WCF #3

产品成分：

一支由硫酸化油、天然油和矿物油浓缩而成。

技术指标：

外观	深色液体/膏状
有效物含量	88% (±2)
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	8.0 (±0.2)
PH (10%溶液)	6.0-8.0
储存稳定性	室温下一年 最佳储存温度范围为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对于低温不敏感 若发生凝固，使用前加热到25°C-30°C， 并充分混合至均匀
耐光性	良好
耐电解质性能	良好
乳化性	使用前乳化 易溶于温水 50°C-60°C时，与水以1: 4进行乳化

主要性能：

Mardol WCF # 3通常用于生产紧实、丰满的鞋面革、靴用革、全粒面纳帕革及带革，是变色革制作中的主要加脂剂。

- 丰富的手感及蜡感
- 粒面圆润、丰满且紧实
- 颜色清晰明亮
- 填充蜡的辅助渗透剂
- 优异的粒面润滑效果

应用说明：

以削匀蓝革重计，建议用量为3%-10%

tannincorp.com



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com