

Tannin™ Has It.

SOFTOIL 140

tannincorp.com

COMPOSICIÓN

Aceite de pescado sulfonado.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido, color ámbar
Actividad	84% (±2)
Carga	Aniónico
Densidad (Lb/Gal)	8.2 (± 0.2)
pH(10% solución)	6.0-8.0
Estabilidad al almacenamiento	De un año a temperatura ambiente, temperatura óptima de almacenaje entre 15°C y 30°C.
Congelación / Descongelación	No sensible al congelamiento, de congelarse calentar de 25°C a 30°C, mezclar bien para tener una mezcla homogénea.
Solidez a la luz	Buena
Estabilidad a los electrolitos	Muy buena
Emulsión	Mezcle bien antes de usarse. Soluble en agua caliente. Emulsionar de 1:4 a 50°C a 60°C.

PROPIEDADES IMPORTANTES

SOFTOIL 140 normalmente usado para hacer pieles suaves para tapicería, vestimenta y para calzado tamboreadas en seco.

- Aceite con una excelente penetración y un co-producto con otros engrasantes
- Excelente estabilidad en recurtidos al cromo y al agua dura
- Imparte una excelente resistencia a la tensión
- Ayuda en la penetración y la acción de ablandamiento de otros engrasantes

APLICACIONES

El uso recomendado es de 2% a 14% sobre peso rebajado.



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA
Phone: +1.978.532.4010
Fax: +1.978.532.5536
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.
Blvd. San Crispin 130
Fracc. Ind. San Crispin
Leon, Gto. 37527, Mexico
teléfono: +52.477.770.9499
tanninmex@terra.com.mx