

# Tannin™ Has It.

## SOFTOIL LP-400

tannincorp.com

### SOFTOIL LP-400

#### 产品成分:

Softoil LP-400是一支高等级碘化鱼油。

#### 技术指标:

外观	琥珀色液体
有效物含量	68-72%
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	8.3 (±0.2)
pH (10% 溶液)	6.0-7.0
储存稳定性	室温下, 1年 最佳储存温度为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对低温不敏感 若发生凝固, 使用前加热到25°C -30°C, 并充分混合至均匀。
耐光性	好
耐电解质性能	很好
乳化性	使用前乳化。 易溶于热水。 30°C-60°C时, 与水以1:4进行乳化。

#### 主要性能:

Softoil LP-400是一支特别开发的经济鱼油, 用于生产高等柔软度需求的皮革。用Softoil LP-400生产的皮革会有更长时间的柔软性。

- 高度渗透油并可与其它阴离子加脂剂搭配使用。
- 优异的耐光性。
- 在铬复鞣以及硬水环境下有优良的电荷稳定性。
- 赋予皮革优异的抗张强度。
- 在皮革复鞣中帮助其它加脂剂提高渗透以及软化效果。

#### 应用说明:

以削匀蓝革重计, 建议用量为2%-14%



Tannin Corporation  
65 Walnut Street  
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010  
Fax: +1 978 532-5536  
sales@tannincorp.com