

tannincorp.com

### COMPOSICIÓN

Aceite de pescado sulfonado con una penetración extrema, debido a un agente humectante y fosfolípido.

### ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido, color ámbar
Actividad	59% ( $\pm 2$ )
Carga	Aniónico
Densidad (Lb/Gal)	8.2 ( $\pm 0.2$ )
pH(10% solución)	6.0-8.0
Estabilidad al almacenamiento	De un año a temperatura ambiente, temperatura óptima de almacenaje entre 15°C y 30°C.
Congelación / Descongelación	No sensible al congelamiento, de congelarse calentar de 25°C a 30°C, mezclar bien para tener una mezcla homogénea.
Solidez a la luz	Buena
Estabilidad a los electrolitos	Muy buena
Emulsión	Mezcle bien antes de usarse. Soluble en agua caliente. Emulsionar de 1:4 a 50°C a 60°C.

### PROPIEDADES IMPORTANTES

**SOFTOIL S-271** es normalmente usado para hacer pieles suaves para tapicería automotriz, vestimenta, calzado tamboreado en seco.

- Aceite con una excelente penetración y un co-productos con otros engrasantes
- Excelente estabilidad en recurtidos al cromo y al agua dura
- Imparte una excelente resistencia a la tensión
- Ayuda en la penetración y la acción de ablandamiento de otros engrasantes
- Bajo en fogging

### APLICACIONES

El uso recomendado es de 2% a 14% sobre peso rebajado.



Tannin Corporation  
65 Walnut Street  
Peabody, MA 01960, USA  
Phone: +1.978.532.4010  
Fax: +1.978.532.5536  
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. San Crispin 130  
Fracc. Ind. San Crispin  
Leon, Gto. 37527, Mexico  
teléfono: +52.477.770.9499  
tanninmex@terra.com.mx