

# Tannin™ Has It.

## VITASOL 25

tannincorp.com

### VITASOL-25

#### 产品成分:

用于祛除并进一步防止油霜。

#### 技术指标:

外观	深色液体
有效物含量	100%
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	6.8 (±0.2)
pH (10% 溶液)	6.0-8.0
储存稳定性	室温下, 1年 最佳储存温度为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	若发生凝固, 使用前加热到25°C -30°C, 并充分混合至均匀。
耐光性	好
耐电解质性能	不适用
乳化性	不溶于水。

#### 主要性能:

Vitasol 25应用于坯或成革。

有效防止霉菌及油霜。

对于皮身内部的霉菌、霉斑或油霜可能无法防止, 因此不能取代水场阶段 Vitasan 10的使用。

Vitasol 25可加入涂饰材料并一同应用于涂层。应用前有必要做试验以确定其稳定性。

Vitasol 25可用于坯或成革。可通过刷涂、喷涂活携油机应用于粒面、肉面或两面都用, 依皮的状况而定。

应用前若将皮预先加热, 先喷涂、挂晾过夜, 效果会更好。

正常用量为4-6克/平方英尺。产品不要稀释!



Tannin Corporation  
65 Walnut Street  
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010  
Fax: +1 978 532-5536  
sales@tannincorp.com