

Tannin™ Has It. LIONOL SULFATED RC

tannincorp.com

产品成分:

浓缩的乳化卵磷脂。

技术指标:

外观	深色稠状液体
有效物含量	75% (±2)
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	8.0 (±0.2)
pH (10% 溶液)	6.0-8.0
储存稳定性	室温下, 1年 最佳储存温度为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对低温不敏感 若发生凝固, 使用前加热到25°C-30°C, 并充分混合至均匀。
耐光性	较好
耐电解质性能	较好
乳化性	使用前乳化。 易溶于温水。 50°C-60°C时, 与水以1:4乳化。

主要性能:

Lionol Sulfated RC通常用做生产鞋面革以及植鞣革的附加产品。

- 提高皮革柔软性及粒面紧实性。
- 优秀的纤维润滑以及抗张强度。
- 用于植鞣革, 效果优异。

应用说明:

以削匀蓝革重计, 建议用量为4%-8%



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com